GENERAL FORMULATIONS

FICHA TÉCNICA

GF 218 WINDOWMARK® BLOCKOUT

VINILO BLANCO BRILLANTE DE DOBLE CAPA DE 8.0 MIL (200 MICRAS) ADHESIVO REMOVIBLE TRANSPARENTE

El GF 218 WindowMark® Blockout (Bloqueador) es un producto de 8.0 mil (200 micras), blanco brillante para impresión con construcción de doble capa. El GF 218 está diseñado para ser 100% opaco y es excelente para grá icos de ventanas y tiendas al menudeo donde se requiere una opacidad total y cero transmisión de luz. El GF 218 WindowMark® Blockout es duradero en exteriores por tres años y el adhesivo transparente removible es ideal para promociones a corto plazo donde se requiere desprenderlo limpiamente.

NOMBRE DEL zPRODUCTO	218
PELICULA	
Tipo de película	Vinilo Monomérico Blanco
Grosor de la película (mils/µm)	7.0 / 178 (+/- 10%)
Peso de la película (gsm)`	248
Brillo (60 °)	≥70
Opacidad (%)	100
Resistencia a la tracción (libra/pulgada)	MD > 3000 / CD > 3000
Alargamiento (%)	MD > 255 / CD > 225
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD ≤ 0.90 mm / CD ≤ 0.90 mm
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Emulsión Acrílica
Grosor del adhesivo (mils/µm)	0.8-1.0 / 20-25
Color del adhesivo	Transparente
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15	2.3 / 11
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24	3.0 / 13
Fuerza para retirar del Vaso (lbs/in) / (N/25mm) 15 min.	2.7 / 12
Fuerza para retirar del Vaso (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs. hrs	2.9 / 13
LINER	
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145
Tipo de Liner	Liner blanco sellado 2 caras con polietileno
Grosor del Liner (mils/µm)	6.7 / 170
Fuerza de Liberación @ 300” / min (g/2”)	120-150
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	> +40° F (4.4° C)
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%
Durabilidad exterior	3 años
Capacidad de remoción (en condiciones normales)	1 año para total remoción

309 S. UNION | SPARTA, MI 49345 | P:(616) 887-7387 | T:(800) 253-3664 | F:(616) 887-0537

WWW.GENERALFORMULATIONS.COM

FICHA TÉCNICA

GF 218 - VINILO BLANCO BRILLANTE DE DOBLE CAPA DE 8.0 MIL (200 MICRAS) ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

RESUMEN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN

- ● APLICACIÓN HÚMEDA
- ● APLICACIÓN EN SECO
- ❍ LAMINADO
- ❍ MONTAJE
- ● SUAJADO
- ❍ ESTAMPADO CALIENTE
- ❍ THERMAL DIE
- ● CORTE EN CAMA PLANA

SUSTRATOS /SUPERFICIES

- ● METAL PINTADO POR OEM (FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL)
- ● ALUMINIO PINTADO
- ● ACERO INOXIDABLE
- ● VIDRIO

APLICACIONES

- ● TIENDAS DE MENUDEO
- ❍ PARED
- ❍ ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS
- ● VENTANA
- ❍ PISO
- ❍ TRANSLUCIDO
- ❍ FLOTILLAS
- ● ANUNCIOS EN GENERAL
- ❍ INTERIOR
- ● EXTERIOR

TIPO DE TINTA

- ● SOLVENTE
- ● ECO-SOLVENT
- ● LATEX
- ● CURABLE CON UV
- ● SERIGRAFIA
- ● OFFSET (CURABLE CON UV)
- ❍ OFFSET (CONVENCIONAL)

PREGUNTAS FRECUENTES

¿ Se puede usar la película solo como un vinilo bloqueador?	Si. El GF 218 WindowMark Blockout® es una excelente opción porque “bloquea” al 100%”. El adhesivo removible también facilita un limpio desprendimiento. Esto se puede utilizar en las ventanas frontales de las tiendas y en las ventanas internas donde la privacidad total es imprescindible.
¿Se puede usar este vinilo para impresión inversa de calcomanías o gráficos para ventana?	Si. Imprima de manera inversa en un vinilo transparente como el GF 206 o el GF 255. Luego imprima en el GF 218 (lectura al derecho) y lamine las dos películas juntas. Recorte y aplique la película en el interior de la ventana para obtener una calcomanía o gráfico de tipo “Jale - Empuje”.
¿Se puede cortar el contorno de este vinilo?	Si, se puede cortar el contorno del GF 218 WindowMark Blockout® de gráficos medianos a grandes. Este vinilo no está diseñado para ser utilizado para imprimir y cortar letras. Las aplicaciones ideales son calcomanías y gráficos de ventanas donde se requiere cero transmisión de luz.

Para términos y condiciones: www.generalformulations.com/terms-conditions

309 S. UNION | SPARTA, MI 49345 | P:(616) 887-7387 | T:(800) 253-3664 | F:(616) 887-0537

WWW.GENERALFORMULATIONS.COM