

FICHA TÉCNICA

GF NFD 201

PELICULA PREMIUM DE VINILO CALANDRADO BLANCO MATE - 3.4 MIL (85 MICRAS)

El GF NFD 201 es una película premium de vinilo calandrado flexible blanco mate de 3.4 mil (85 micras) que está cubierta con un adhesivo acrílico permanente y está laminada a un liner plano de 90# (libras)/135 gsm. La parte superior está cubierta con un recubrimiento multiplataforma que es compatible con una amplia gama de prensas de impresión digital para producción en formato angosto, incluyendo HP Índigo e equipos de impresión base tóner (mínimo 80 páginas por minuto) . El GF NFD 201 tiene un adhesivo acrílico permanente de uso general que después de 24 horas ofrece una excelente unión a muchas superficies. El liner de 90# cubierto con polietileno mantiene las características de planicidad en una variedad de condiciones ambientales. El GF NFD 201 está disponible en tamaños de hojas de 19" x 13" y 29.5" x 20.5" (48 x 33 y 75 x 52 centímetros).

NOMBRE DEL PRODUCTO	GF NFD 201
PELICULA	
Tipo de película	Vinilo (Polimérico) Flexible Blanco
Grosor de la película (mils/μm)	3.4 / 86
Peso de la película (gsm)	120
Brillo (60°)	≤ 20
Opacidad (%)	93
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Permanente
Grosor del adhesivo (mils/μm)	0.8-1.0 / 20-26
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	3.0 / 13
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	4.0 / 18
LINER	
Peso del Liner (# / gsm)	90 / 145
Tipo de Liner	Liner blanco cubierto con polietileno
Grosor del Liner (mils / μm)	6.7 / 170
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	50-100
CONSTRUCCION TOTAL	
Grosor (mils / microns)	11 / 274 (+/- 10%)
Peso (ls# por 3000ft ² / gsm)	184 / 300
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	> +40°F
Temperatura de servicio	-40°F to +180°F
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70°F / 50% HR
Durabilidad exterior	5 años