

FICHA TÉCNICA

GF 204

VINILO BLANCO BRILLANTE DE 3.0 MIL (75 MICRAS) ADHESIVO REMOVIBLE TRANSPARENTE DE BAJA ADHERENCIA

El GF 204 es un vinilo polimérico calandrado blanco brillante de 3.0 mil (75 micras) recubierto con un adhesivo removible de acrílico transparente de baja adherencia, laminado en un liner plano de 90 # (libras)/135 gsm. Este vinilo está diseñado para aceptar una variedad de tintas a base de solventes, eco-solventes, látex y curables con UV. El adhesivo transparente crea una unión duradera en una variedad de sustratos comunes, pero se desprenderá fácil y limpiamente al final de la vida útil del gráfico. El liner de 90 # ofrece un excelente diseño plano del producto en una variedad de condiciones ambientales junto con la facilidad de aplicación de gráficos de gran formato.

NOMBRE DEL PRODUCTO	204
PELICULA	
Tipo de película	Vinilo Blanco Intermedio
Grosor de la película (mils/ μ m)	3.0 / 76 (+/- 10%)
Peso de la película (gsm)	104
Brillo (60 °)	≥ 80
Opacidad (%)	94
Resistencia a la tracción (libra/pulgada)	MD ≥ 3500 / CD ≥ 3500
Alargamiento (%)	MD ≥ 200 / CD ≥ 200
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD ≤ 0.50 mm / CD ≤ 0.50 mm
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Emulsión Acrílica
Grosor del adhesivo (mils/ μ m)	0.8-1.0 / 20-25
Color del adhesivo	Transparente
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min.	0.07-0.2 / 0.3-0.9
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs.	0.07-0.3 / 0.3-1.3
Fuerza para retirar del Vaso (lbs/in) / (N/25mm) 15 min.	0.1-0.4 / 0.4-1.8
Fuerza para retirar del Vaso (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs.	0.1-0.4 / 0.4-1.8
LINER	
Peso del Liner (#/gsm)	90 / 145
Tipo de Liner	Liner blanco sellado 2 caras con polietileno
Grosor del Liner (mils/ μ m)	6.7 / 170
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	80-130
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	$\geq +40^{\circ}$ F (4.4° C)
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%
Durabilidad exterior	Hasta 5 años
Capacidad de Remoción	Hasta 1 año

FICHA TÉCNICA

**GF 204 - VINILO BLANCO BRILLANTE DE 3.0 MIL (75 MICRAS)
ADHESIVO REMOVIBLE DE BAJA ADHERENCIA**

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
<p>APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA <input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO <input type="radio"/> LAMINADO <input type="radio"/> MONTAJE <input checked="" type="radio"/> SUAJADO <input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE <input type="radio"/> THERMAL DIE <input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO <input type="radio"/> PARED <input type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS <input checked="" type="radio"/> VENTANA <input type="radio"/> PISO <input type="radio"/> TRANSLUCIDO <input type="radio"/> FLOTILLAS <input checked="" type="radio"/> SENALIZACION EN GENERAL <input checked="" type="radio"/> INTERIOR (CORTO PLAZO) <input checked="" type="radio"/> EXTERIOR (LARGO PLAZO) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> SOLVENTE <input checked="" type="radio"/> ECO-SOLVENT <input checked="" type="radio"/> LATEX <input checked="" type="radio"/> CURABLE CON UV <input checked="" type="radio"/> SERIGRAFIA <input checked="" type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV) <input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL)
<p>SUSTRATOS / SUPERFICIES</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> METAL PINTADO POR OEM (FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL) <input type="radio"/> ALUMINIO PINTADO <input checked="" type="radio"/> VIDRIO <input type="radio"/> POLIESTER <input type="radio"/> BAJA TENSION SUPERFICIAL <input type="radio"/> ACRILICO/PLEXIGLASS 		

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué aplicaciones está diseñado el GF 204?	El GF 204 está diseñado para señalización temporal interior o exterior, calcomanías, placas de identificación, letras suajadas y exhibidores para punto de venta. No está diseñado para superficies recubiertas / selladas / tratadas de acero inoxidable, latón o bronce.
¿Cuánto tiempo se puede aplicar GF 204 a una ventana?	El GF 204 tiene una capacidad para una limpia remoción de 1 año. Si el vinilo se deja puesto por más tiempo, no afectará la superficie del vidrio negativamente, pero puede ser más difícil de retirarla, incluida la posibilidad de transferencia de adhesivo.