

# FICHA TÉCNICA

## GF 3640PAE

VINILO BLANCO MATE DE 3.0 MIL / 75 MIC  
ADHESIVO PERMANENTE SOLVENTE GRIS

El GF 3640PAE es un vinilo blanco mate de 3.0 mil / 75 mic con adhesivo permanente acrílico solvente, color gris en un liner / respaldo de 75# / 120 GSM con PE en 2 caras y con liberación de aire. Este vinilo calandrado está diseñado para ser impreso con tintas ecosolvente, solvente, látex y UV. El adhesivo gris ofrece mayor opacidad y produce uniones permanentes en una variedad de sustratos comunes utilizados en aplicaciones gráficas de corto plazo. El liner con liberación de aire facilita la instalación y es un excelente producto para diversas condiciones ambientales.

NOMBRE DEL PRODUCTO		3640PAE
<b>PELICULA</b>		
Tipo de película	Vinilo monomérico blanco	
Grosor de la película (mil/μm)	3.0 / 76 (+/- 10%)	
Peso de la película (gsm)	105	
Brillo (60°)	≥20	
Opacidad (%)	99	
Resistencia a la tracción (lb/in)	MD ≥ 3800 / CD ≥ 3500	
Alargamiento (%)	MD ≥ 180 / CD ≥ 200	
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD ≤ 1.5 mm / CD ≤ 1.0 mm	
<b>ADHESIVO</b>		
Tipo de adhesivo	Solvente acrílico	
Grosor del adhesivo (mil/μm)	0.8-1.1 / 20-28	
Color del adhesivo	Gris	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lb/in) / (N/25 mm) 15 min	2.5 / 11	
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lb/in) / (N/25 mm) 24 h	3.5 / 15	
<b>LINER</b>		
Peso del liner (#/gsm)	75 / 120	
Tipo de liner	Kraft blanco de dos caras cubierto con PE, con liberación de aire	
Grosor del liner (mil/μm)	5.5 / 140	
Fuerza de liberación @ 300" / min (g/2")	10-150	
<b>GUÍA DE DESEMPEÑO</b>		
Temperatura de aplicación	≥ +40 °F (4.4 °C)	
Temperatura de servicio	-40 °F a 180 °F (-40 °C a 82.2 °C)	
Vida útil en el anaquel	1 año	
Temperatura de almacenamiento/Humedad relativa	70 °F (21.1 °C) / 50%	
Durabilidad exterior	Hasta 3 años	

# FICHA TÉCNICA

GF 364OPAE - VINILO BLANCO MATE DE 3.0 MIL / 75 MIC  
ADHESIVO PERMANENTE SOLVENTE GRIS

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
<p><b>APLICACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA</li><li><input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO</li><li><input type="radio"/> LAMINADO</li><li><input type="radio"/> MONTAJE</li><li><input checked="" type="radio"/> SUAJABLE</li><li><input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE</li><li><input type="radio"/> IMPRESIÓN TÉRMICA</li><li><input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO/PUNTOS DE VENTA</li><li><input type="radio"/> PARED</li><li><input type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS</li><li><input type="radio"/> VENTANA</li><li><input type="radio"/> PISO</li><li><input type="radio"/> TRANSLÚCIDO</li><li><input type="radio"/> FLOTILLAS</li><li><input checked="" type="radio"/> ANUNCIOS EN GENERAL</li><li><input checked="" type="radio"/> EXTERIOR (CORTO PLAZO)</li><li><input type="radio"/> EXTERIOR (LARGO PLAZO)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> SOLVENTE</li><li><input checked="" type="radio"/> ECOSOLVENTE</li><li><input checked="" type="radio"/> LÁTEX</li><li><input checked="" type="radio"/> CURABLE CON UV</li><li><input checked="" type="radio"/> SERIGRAFÍA</li><li><input checked="" type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV)</li><li><input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL)</li></ul>
<p><b>SUSTRATOS / SUPERFICIES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="radio"/> METAL PINTADO POR FABRICANTE ORIGINAL</li><li><input checked="" type="radio"/> ALUMINIO PINTADO</li><li><input checked="" type="radio"/> ACERO INOXIDABLE</li><li><input type="radio"/> SUPERFICIES DE BAJA ENERGÍA SUPERFICIAL</li><li><input type="radio"/> ACRÍLICO</li><li><input type="radio"/> VIDRIO</li><li><input type="radio"/> POLYESTER</li></ul>		

## Preguntas Frecuentes

¿Para qué aplicaciones está previsto el GF 364OPAE?	El GF 364OPAE está diseñado para letreros interiores o exteriores de corto plazo, calcomanías, placas de identificación, exhibiciones en puntos de venta y anuncios en general. Este producto no está previsto para aplicaciones en vehículos.
¿Se puede retirar el GF 364OPAE?	La mayoría de las calcomanías se pueden quitar con un poco de esfuerzo, incluso si tienen un adhesivo permanente. El GF 364OPAE tiene un adhesivo permanente estándar que funciona en diversas superficies. Este adhesivo es permanente y no se eliminará limpiamente, pero las transferencias o residuos de adhesivo se pueden retirar fácilmente con removedores de adhesivo estándar.

Para consultar los términos y condiciones estándar, visite: [www.generalformulations.com/terms-conditions](http://www.generalformulations.com/terms-conditions)

GF 364OPAE | FEBRERO 2025

309 S. UNION | SPARTA, MI 49345 | P:(616) 887-7387 | T:(800) 253-3664 | F:(616) 887-0537

[WWW.GENERALFORMULATIONS.COM](http://WWW.GENERALFORMULATIONS.COM)