

FICHA TÉCNICA

GF 100

LAMINADO TRANSPARENTE BRILLANTE DE 3.0 MIL (75 MICRAS) ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

El GF 100 es un laminado transparente brillante de vinilo autoadherible de 3.0 mil (75 micras) con un adhesivo acrílico permanente sobre un liner liso de 53# (libras)/80 gsm. Este laminado de vinilo calandrado protege los gráficos de la abrasión y la humedad. El GF 100 se aplica mejor mediante el proceso de laminado en frío sin añadir de calor. Los laminados de la serie GF 100 están diseñados para proteger imágenes digitales e impresas por serigrafía para mostrar y exhibir gráficos. Este producto se puede utilizar en la mayoría de los casos en los que se requiere una capa con un acabado de alto brillo en aplicaciones interiores o exteriores a corto plazo.

NOMBRE DEL PRODUCTO	100
PELICULA	
Tipo de película	Vinilo Monomérico Transparente
Grosor de la película (mils/ μ m)	3.0 / 76 (+/- 10%)
Peso de la película (gsm)	98
Brillo (60°)	≥ 80
Opacidad (%)	N/A
Resistencia a la tracción (libra/pulgada)	MD ≥ 4000 / CD ≥ 3600
Alargamiento (%)	MD ≥ 180 / CD ≥ 200
Estabilidad dimensional (FTM 14)	MD ≤ 1.20 mm / CD ≤ 1.00 mm
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	Emulsión Acrílica
Grosor del adhesivo (mils/ μ m)	0.8-1.1 / 20-28
Color del adhesivo	Transparente
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	3.8 / 17
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	5.0 / 22
LINER	
Peso del Liner (#/gsm)	53 / 86
Tipo de Liner	Liner Blanco i lado sellado con polietileno
Grosor del Liner (mils/ μ m)	3.5 / 89
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	10-40
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	$\geq +40^\circ$ F (4.4° C)
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180° F (-40° C a 82.2° C)
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%
Durabilidad exterior	4 años

FICHA TÉCNICA

GF 100 - LAMINADO TRANSPARENTE BRILLANTE DE 3.0 MIL (75 MICRAS) ADHESIVO PERMANENTE TRANSPARENTE

RESUMEN DEL PRODUCTO	APLICACIONES	TIPO DE TINTA
<p>APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> APLICACIÓN HÚMEDA <input checked="" type="radio"/> APLICACIÓN EN SECO <input checked="" type="radio"/> LAMINADO <input type="radio"/> MONTAJE <input checked="" type="radio"/> SUAJADO <input type="radio"/> ESTAMPADO CALIENTE <input type="radio"/> IMPRESIÓN TÉRMICA <input checked="" type="radio"/> CORTE EN CAMA PLANA 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> TIENDAS DE MENUDEO <input checked="" type="radio"/> PARED <input type="radio"/> ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS <input type="radio"/> VENTANA <input type="radio"/> PISO <input checked="" type="radio"/> TRANSLUCIDO <input checked="" type="radio"/> TRANSITO (PLANO/SIMPLE) <input checked="" type="radio"/> SENALIZACION EN GENERAL <input checked="" type="radio"/> EXTERIOR (CORTO PLAZO) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SOLVENTE <input type="radio"/> ECO-SOLVENT <input type="radio"/> LATEX <input type="radio"/> CURABLE CON UV <input type="radio"/> SERIGRAFIA <input type="radio"/> OFFSET (CURABLE CON UV) <input type="radio"/> OFFSET (CONVENCIONAL)
<p>SUSTRATOS / SUPERFICIES</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> METAL PINTADO POR OEM (FABRICANTE DE EQUIPO ORIGINAL) <input type="radio"/> ALUMINIO PINTADO <input type="radio"/> ACERO INOXIDABLE <input type="radio"/> GRAFICOS IMPRESOS <input type="radio"/> ACRILICO 		

PREGUNTAS FRECUENTES

<p>¿Se puede utilizar el laminado GF 100 en cualquier tipo de gráfico para vehículos?</p>	<p>No. El GF 100 es ideal para superficies planas o curvas muy leves. En el caso de los vehículos, lo mejor es utilizar un laminado maleable de largo plazo que coincida con las especificaciones del vinilo (impreso) utilizado para rotulación de vehículos. Los laminados de la serie GF 100 están diseñados para aplicaciones en las que se necesita hasta un año de durabilidad. Los laminados de la serie GF 100 no están diseñados para estirarse ni moldearse.</p>
<p>¿Funcionará un laminado calandrado como el GF 100 en un vinilo fundido para impresión?</p>	<p>No. Puede aplicar un laminado fundido a un vinilo calandrado, pero nunca debe colocar un laminado calandrado sobre un vinilo fundido. Deben ser de una construcción similar para que con el tiempo se encojan al mismo ritmo para evitar la separación de las capas.</p>