

FICHA TÉCNICA

RV8-OPACO SERIGRAFIA Y OFFSET

VINILO RIGIDO BLANCO OPACO DE 8.0 MIL
PRODUCTO NO ADHESIVO

Un vinilo rígido blanco mate de 8.0 mil (200 micras) para impresión, diseñado para producir calcomanías de doble vista para ventanas. Este producto ofrece un alto nivel de dinas para facilitar el anclaje de tintas, una opacidad excelente, junto con alta resistencia al rasgado. Diseñado para calcomanías de doble vista para ventanas que requirieren una opacidad / blockout excelente de los gráficos del reverso, para calcomanías ya sea permanentes o removibles. Usar con el GF 113, 114 y 116 para producir calcomanías de dos vistas para ventanas. Este producto ofrece una excelente adherencia de las tintas serigráficas a base de solventes, a las tintas serigráficas y para offset curables con UV diseñadas para anuncios. Sin embargo, la capacidad de impresión y adhesión de su tinta específica debe ser probada y aprobada antes de la producción. Disponible en hojas o rollos maestros de 54 pulgadas de ancho. Rollo maestro.

NOMBRE DEL PRODUCTO	RV8-OPAQUE
PELICULA	
Tipo de película	Vinilo Blanco Mate
Grosor de la película (mils/ μ m)	8.0 mil / 203 μ m (+/- 10%)
Peso de la película (gsm)	280
Brillo (60 °)	\geq 20
Opacidad (%)	\geq 99
ADHESIVO	
Tipo de adhesivo	No aplica
Color del adhesivo	No aplica
Grosor del adhesivo (mils / μ m)	No aplica
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 15 min	No aplica
Fuerza para retirar del acero inoxidable (lbs/in) / (N/25mm) 24 hrs	No aplica
LINER	
Peso del Liner (#/gsm)	No aplica
Tipo de Liner	No aplica
Grosor del Liner (mils/ μ m)	No aplica
Fuerza de Liberación @ 300" / min (g/2")	No aplica
GUIA DE DESEMPEÑO	
Temperatura de aplicación	No aplica
Temperatura de servicio	-40 ° F a 180 ° F (-40° C a 82.2° C)
Vida útil en el anaquel	1 año
Temperatura de almacenamiento / Humedad relativa	70° F (21° C) / 50%
Durabilidad exterior	Limitada, Probar completamente para uso exterior prolongado

RV8-OPAQUE | ENE 2024